

FICHA TÉCNICA

LÁMINA DEBOBINADA			
DESCRIPCIÓN	Finas láminas de madera de Pino Radiata en distintos espesores, largos y anchos provenientes de proceso debobinado.		
CARACTERÍSTICAS	Láminas debobinadas de Pino Radiata en calidades B,C y D.		
USOS	Usadas para la fabricación de tableros contrachapados, las cuales se adhieren entre sí en forma perpendicular a la fibra, y siempre caras impares.		
HUMEDAD	Contenido de humedad entre un 8% y un 12%.		
DIMENSIONES	TABLA DE DIMENSIONES		
	Espesor	Ancho	Largo
	0,8mm-3,6mm	0,305m/ 0,406m/ 0,61m/ 1,22m	1,22m 2,44m
	TABLA DE TOLERANCIAS		
	Espesor	Ancho	Largo
	-0/+2mm	-0/+2mm	-0/+10mm
CALIDAD	B/C/D		